
		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-01/2017					
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+					
EN13108-1 AC 22 kötő (mNM) 25/55-65 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma: 01/2017					
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány		
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,90%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8		
Vízérzékenység*	ITSR= 91,7%	min ITSR=85%	MSZ EN 12697-12		
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs			MSZ EN 12697-16	
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 2,60%	PRD _{AIR3}	MSZ EN 12697-22		
Merevség	S _m = 7390 Mpa	7000 ≤	MSZ EN 12697-26		
Fáradás	174 μstrain	130≤	MSZ EN 12697-24		
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)			MSZ EN 12697-49	
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1		
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13		
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 98,0% 79,0% 58,0% 47,0% 39,0% 34,0% 24,0% 17,0% 9,0% 7,2%	100 90-100 - 50-75 - 28-53 - 15-40 90-30 - 4-8	MSZ EN 12697-2	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,10%	B _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-1		
Dátum: 2021.01.20 Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása. 					
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.					

				TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-01/2017					
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+					
EN13108-1 AC 22 kötő (mNM) 25/55-65 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma: 01/2017					
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány		
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,90%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8		
Vízérzékenység*	ITSR= 91,7%	min ITSR=85%	MSZ EN 12697-12		
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs			MSZ EN 12697-16	
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 2,60%	PRD _{AIR3}	MSZ EN 12697-22		
Merevség	S _m = 7390 Mpa	7000 ≤	MSZ EN 12697-26		
Fáradás	174 μstrain	130≤	MSZ EN 12697-24		
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)			MSZ EN 12697-49	
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1		
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13		
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 98,0% 79,0% 58,0% 47,0% 39,0% 34,0% 24,0% 17,0% 9,0% 7,2%	100 90-100 - 50-75 - 28-53 - 15-40 90-30 - 4-8	MSZ EN 12697-2	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,10%	B _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-1		
Dátum: 2021.01.20 Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása. 					
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.					



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-1/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kopó (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma: 1/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,00%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 91,50%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumibroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% 100	
	11,2 mm	98,0% 90-100	
	8 mm	81,0% -	
	5,6 mm	64,0% 40-70	
	4 mm	53,0% -	
	2 mm	36,0% 28-50	
	1 mm	26,0% 20-40	
	0,25 mm	18,0% -	
	0,063 mm	9,8% 6-11	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,40%	B _{min} =5,3%	MSZ EN 12697-1

Dátum: 2021.01.19.


aláírás

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-1/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kopó (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma: 1/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,00%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
- megengedett eltérés	± 3,0%		
Vízérzékenység*	ITSR= 91,50%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumibroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% 100	
	11,2 mm	98,0% 90-100	
	8 mm	81,0% -	
	5,6 mm	64,0% 40-70	
	4 mm	53,0% -	
	2 mm	36,0% 28-50	
	1 mm	26,0% 20-40	
	0,25 mm	18,0% -	
	0,063 mm	9,8% 6-11	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,40%	B _{min} =5,3%	MSZ EN 12697-1

Dátum: 2021.01.19.


aláírás

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.


TLI Zrt. Tanúsító Iroda
 1112 Budapest
 Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-01/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
 A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa
 A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1
 AC 16 alap (N) B 50/70
 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
 Soltút Kft. Baja keverőtelep
 Típusvizsgálat száma:01/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,40%	V _{min} =3,0% V _{max} =4,5%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 90,90%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% - 22,4 mm 100,0% - 16 mm 97,0% 90-100 11,2 mm 92,0% - 8 mm 73,0% 55-80 5,6 mm 54,0% - 4 mm 44,0% - 2 mm 36,0% 25-50 1 mm 13,0% 10-35 0,063 mm 7,0% 4-10		MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,40%	B _{min} =4%	MSZ EN 12697-1
- megengedett eltérés			
			
Dátum:2021.01.19. aláírás Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			


TLI Zrt. Tanúsító Iroda
 1112 Budapest
 Repülőtéri út 2.


Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-01/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
 A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa
 A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+


EN13108-1
 AC 16 alap (N) B 50/70
 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
 Soltút Kft. Baja keverőtelep
 Típusvizsgálat száma:01/2020


Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,40%	V _{min} =3,0% V _{max} =4,5%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 90,90%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% - 22,4 mm 100,0% - 16 mm 97,0% 90-100 11,2 mm 92,0% - 8 mm 73,0% 55-80 5,6 mm 54,0% - 4 mm 44,0% - 2 mm 36,0% 25-50 1 mm 13,0% 10-35 0,063 mm 7,0% 4-10		MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,40%	B _{min} =4%	MSZ EN 12697-1
			
Dátum:2021.01.19. aláírás Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			

 		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-01/2021			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 22 kötő (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:01/2021			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,70%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 92,50%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 2 mm 1 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 97,0% 81,0% 62,0% 51,0% 41,0% 25,0% 20,0% 14,0% 7,2%	100 90-100 - 50-80 - 30-55 20-40 15-33 - 4-8
Kötőanyag-tartalom	S= 3,90%	B _{min} =3,8%	MSZ EN 12697-1
Dátum:2021.02.10		 aláírás	
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			

 		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-01/2021			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 22 kötő (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:01/2021			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,70%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 92,50%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 97,0% 81,0% 62,0% 51,0% 41,0% 25,0% 20,0% 14,0% 7,2%	100 90-100 - 50-80 - 30-55 20-40 15-33 - 4-8
Kötőanyag-tartalom	S= 3,90%	B _{min} =3,8%	MSZ EN 12697-1
Dátum:2021.02.10.		 aláírás	
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			

		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-2/2017			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 16 kötő (mNM) 25/55-65 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma: 2/2017			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 5,00%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,4%	min ITSR=85%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 2,30%	PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22
Merevség	S _m = 7385 Mpa	7000 ≤	MSZ EN 12697-26
Fáradás	190 μstrain	130≤	MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 98,0% 11,2 mm 74,0% 8 mm 60,0% 5,6 mm 50,0% 4 mm 43,0% 2 mm 29,0% 1 mm 20,0% 0,25 mm 11,0% 0,063 mm 8,4%	- 100 90-100 - 42-67 35-60 - 18-40 10-30 - 4-9	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,40%	B _{min} =4,2%	MSZ EN 12697-1
Dátum: 2021.01.20 Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			

		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-2/2017			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 16 kötő (mNM) 25/55-65 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma: 2/2017			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 5,00%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,4%	min ITSR=85%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 2,30%	PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22
Merevség	S _m = 7385 Mpa	7000 ≤	MSZ EN 12697-26
Fáradás	190 μstrain	130≤	MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 98,0% 11,2 mm 74,0% 8 mm 60,0% 5,6 mm 50,0% 4 mm 43,0% 2 mm 29,0% 1 mm 20,0% 0,25 mm 11,0% 0,063 mm 8,4%	- 100 90-100 - 42-67 35-60 - 18-40 10-30 - 4-9	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,40%	B _{min} =4,2%	MSZ EN 12697-1
Dátum: 2021.01.20 Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-02/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 22 alap (F) B 50/70

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:02/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 5,00%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 94,1%		MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 6,90%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	6542 Mpa	NR, megadandó	MSZ EN 12697-26
Fáradás	152 μ strain	NR, megadandó	MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 98,0% 16 mm 80,0% 11,2 mm 61,0% 8 mm 49,0% 5,6 mm 41,0% 4 mm 36,0% 2 mm 27,0% 1 mm 18,0% 0,25 mm 10,0% 0,063 mm 7,1%	- 90-100 - 50-70 - - - 18-43 8-33 - 4-10	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,10%	B _{min} =3,8%	MSZ EN 12697-1

Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-02/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 22 alap (F) B 50/70

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:02/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 5,00%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 94,1%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 6,90%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	6846 Mpa	NR, megadandó	MSZ EN 12697-26
Fáradás	152 μ strain	NR, megadandó	MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 100,0% 11,2 mm 96,0% 8 mm 76,0% 5,6 mm 57,0% 4 mm 46,0% 2 mm 31,0% 1 mm 23,0% 0,25 mm 16,0% 0,063 mm 9,6%	- 90-100 - 50-70 - - - 18-43 8-33 - 4-10	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,10%		MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-03/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelési tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 22 alap (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma:03/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,70%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 88,00%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% 100	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	97,0% 90-100	
	16 mm	76,0% -	
	11,2 mm	62,0% 55-80	
	8 mm	50,0% -	
	5,6 mm	40,0% -	
	4 mm	34,0% -	
	2 mm	30,0% 20-45	
	1 mm	27,0% 10-35	
	0,063 mm	7,1% 4-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,10%	B _{min} =4%	

Dátum:2021.01.19.


aláírás

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-03/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelési tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 22 alap (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma:03/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,70%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 88,00%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% 100	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	97,0% 90-100	
	16 mm	76,0% -	
	11,2 mm	62,0% 55-80	
	8 mm	50,0% -	
	5,6 mm	40,0% -	
	4 mm	34,0% -	
	2 mm	30,0% 20-45	
	1 mm	27,0% 10-35	
	0,063 mm	7,1% 4-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,10%	B _{min} =4%	MSZ EN 12697-1

Dátum:2021.01.19.


aláírás


Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.


A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.

				TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-3/2017					
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+					
EN13108-1 SMA 11 (mF) 25/55-65 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma: 3/2017					
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány		
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,00%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8		
Vízérzékenység*	ITSR= 90,6%	min ITSR=90%	MSZ EN 12697-12		
Szöges gumiabroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény)	külön vizsgálati előírás nincs	MSZ EN 12697-16		
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 2,90%	PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22		
Kötőanyag lefolyási vizsgálat	D= 0,20%	BD _{max} =0,3%	MSZ EN 12697-18		
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25		
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28		
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49		
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1		
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13		
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 100,0% 100,0% 97,0% 57,0% 46,0% 38,0% 27,0% 19,0% 12,0% 9,6%	- - 100 90-100 - 35-50 - 17-30 10-21 - 5-12	MSZ EN 12697-2	
Kötőanyag-tartalom	S= 6,20%	B _{min} =6,20%	MSZ EN 12697-1		
Dátum: 2021.01.20					
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.					
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.					

				TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-3/2017					
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+					
EN13108-1 SMA 11 (mF) 25/55-65 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma: 3/2017					
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány		
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,00%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8		
Vízérzékenység*	ITSR= 90,6%	min ITSR=90%	MSZ EN 12697-12		
Szöges gumiabroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény)	külön vizsgálati előírás nincs	MSZ EN 12697-16		
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 2,90%	PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22		
Kötőanyag lefolyási vizsgálat	D= 0,20%	BD _{max} =0,3%	MSZ EN 12697-18		
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25		
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28		
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49		
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1		
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13		
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 100,0% 100,0% 97,0% 57,0% 46,0% 38,0% 27,0% 19,0% 12,0% 9,6%	- - 100 90-100 - 35-50 - 17-30 10-21 - 5-12	MSZ EN 12697-2	
Kötőanyag-tartalom	S= 6,20%	B _{min} =6,20%	MSZ EN 12697-1		
Dátum: 2021.01.20					
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.					
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.					



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-03/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 kötő (F) B 50/70

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:03/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,80%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 91,3%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 6,70%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	98,0% 90-100	
	11,2 mm	73,0% -	
	8 mm	59,0% 42-67	
	5,6 mm	46,0% 35-60	
	4 mm	39,0% -	
	2 mm	29,0% 18-40	
	1 mm	20,0% 10-30	
	0,25 mm	11,0% -	
	0,063 mm	8,3% 4-9	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,40%	B _{min} =4,2%	MSZ EN 12697-1

Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-03/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 kötő (F) B 50/70

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:03/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,80%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 91,3%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 6,70%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	98,0% 90-100	
	11,2 mm	73,0% -	
	8 mm	59,0% 42-67	
	5,6 mm	46,0% 35-60	
	4 mm	39,0% -	
	2 mm	29,0% 18-40	
	1 mm	20,0% 10-30	
	0,25 mm	11,0% -	
	0,063 mm	8,3% 4-9	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,40%	B _{min} =4,2%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19


Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.


A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.

 		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-04/2019			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 22 kötő (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:04/2019			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,80%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 90,60%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 2 mm 1 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 98,0% 81,0% 66,0% 53,0% 43,0% 25,0% 20,0% 15,0% 6,9%	100 90-100 - 50-80 - 30-55 20-40 15-33 - 4-8
Kötőanyag-tartalom	S= 4,00%	B _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-1
			
Dátum:2021.01.20.		aláírás	
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			

 		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-04/2019			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 22 kötő (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:04/2019			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,80%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 90,60%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 98,0% 81,0% 66,0% 53,0% 43,0% 36,0% 25,0% 15,0% 6,9%	100 90-100 - 50-80 - 30-55 20-40 15-33 - 4-8
Kötőanyag-tartalom	S= 4,00%	B _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-1
			
Dátum:2021.01.20.		aláírás	
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-04/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kopó (F) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma:04/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,80% ± 3,0%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,0%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumibroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 6,80%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	7123 Mpa	NR	MSZ EN 12697-26
Fáradás	156 µstrain	NR	MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% -	
	11,2 mm	97,0% 90-100	
	8 mm	66,0% -	
	5,6 mm	54,0% 38-65	
	4 mm	46,0% -	
	2 mm	33,0% 25-45	
	1 mm	22,0% 15-35	
	0,25 mm	12,0% -	
	0,063 mm	9,3% 6-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,30%	B _{min} =5,3%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-04/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kopó (F) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma:04/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,80% ± 3,0%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,0%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumibroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 6,80%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	7123 Mpa	NR	MSZ EN 12697-26
Fáradás	156 µstrain	NR	MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% -	
	11,2 mm	97,0% 90-100	
	8 mm	66,0% -	
	5,6 mm	54,0% 38-65	
	4 mm	46,0% -	
	2 mm	33,0% 25-45	
	1 mm	22,0% 15-35	
	0,25 mm	12,0% -	
	0,063 mm	9,3% 6-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,30%	B _{min} =5,3%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19


Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.


A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.

 		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-05/2019			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 8 kopó (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:05/2019			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,80%	V _{min} =2,0% V _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 94,10%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 100,0% 11,2 mm 100,0% 8 mm 97,0% 5,6 mm 80,0% 4 mm 66,0% 2 mm 44,0% 1 mm 32,0% 0,063 mm 10,9%	- - - 100 90-100 - 50-75 35-65 25-55 7-13	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 6,20%	B _{min} =5,8%	MSZ EN 12697-1
Dátum:2021.01.20.		 aláírás	
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			

 		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-05/2019			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 8 kopó (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:05/2019			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,80%	V _{min} =2,0% V _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 94,10%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 100,0% 11,2 mm 100,0% 8 mm 97,0% 5,6 mm 80,0% 4 mm 66,0% 2 mm 44,0% 1 mm 32,0% 0,063 mm 10,9%	- - - 100 90-100 - 50-75 35-65 25-55 7-13	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 6,20%	B _{min} =5,8%	MSZ EN 12697-1
Dátum:2021.01.20.		 aláírás	
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-05/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kopó (mF) PmB 25/55-65

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:05/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,90%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 95,7%	minITSR=90%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,60%	PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% -	
	11,2 mm	97,0% 90-100	
	8 mm	66,0% -	
	5,6 mm	54,0% 38-65	
	4 mm	46,0% -	
	2 mm	33,0% 25-45	
	1 mm	22,0% 15-35	
	0,25 mm	12,0% -	
	0,063 mm	9,3% 6-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,30%	B _{min} =5,3%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-05/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kopó (mF) PmB 25/55-65

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:05/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,90%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 95,7%	minITSR=90%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,60%	PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% -	
	11,2 mm	97,0% 90-100	
	8 mm	66,0% -	
	5,6 mm	54,0% 38-65	
	4 mm	46,0% -	
	2 mm	33,0% 25-45	
	1 mm	22,0% 15-35	
	0,25 mm	12,0% -	
	0,063 mm	9,3% 6-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,30%	B _{min} =5,3%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19


Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.


A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.

 		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-06/2019			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelési tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 4 kopó (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:06/2019			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 2,80%	V _{min} =1,5% V _{max} =3,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 87,70%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumibroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 100,0% 11,2 mm 100,0% 8 mm 100,0% 5,6 mm 100,0% 4 mm 94,0% 2 mm 59,0% 1 mm 42,0% 0,063 mm 12,5%	- - - - - 100 90-100 50-75 30-55 8-16	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 6,60%	B _{min} =6,5%	MSZ EN 12697-1
Dátum:2021.01.21.		 aláírás	
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			

 		TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-06/2019			
Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelési tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+			
EN13108-1 AC 4 kopó (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:06/2019			
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 2,80%	V _{min} =1,5% V _{max} =3,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 87,70%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumibroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 100,0% 11,2 mm 100,0% 8 mm 100,0% 5,6 mm 100,0% 4 mm 94,0% 2 mm 59,0% 1 mm 42,0% 0,063 mm 12,5%	- - - - - 100 90-100 50-75 30-55 8-16	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 6,60%	B _{min} =6,5%	MSZ EN 12697-1
Dátum:2021.01.21.		 aláírás	
Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.			
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.			



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-06/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kopó (mF) GmB 45/80-55

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:06/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,5%	minITSR=90%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,70% PRD _{AIR5}		MSZ EN 12697-22
Keréknyom-képződési görbe hajlásszöge	WTS _{AIR} = 0,04 mm/10 ³ c		
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% - 22,4 mm 100,0% - 16 mm 100,0% - 11,2 mm 97,0% 90-100 8 mm 66,0% - 5,6 mm 54,0% 38-65 4 mm 46,0% - 2 mm 33,0% 25-45 1 mm 22,0% 15-35 0,25 mm 12,0% - 0,063 mm 9,3% 6-10		MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 5,30% B _{min} =5,3%		MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-06/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kopó (mF) GmB 45/80-55

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:06/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,5%	minITSR=90%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,70% PRD _{AIR5}		MSZ EN 12697-22
Keréknyom-képződési görbe hajlásszöge	WTS _{AIR} = 0,04 mm/10 ³ c		
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% - 22,4 mm 100,0% - 16 mm 100,0% - 11,2 mm 97,0% 90-100 8 mm 66,0% - 5,6 mm 54,0% 38-65 4 mm 46,0% - 2 mm 33,0% 25-45 1 mm 22,0% 15-35 0,25 mm 12,0% - 0,063 mm 9,3% 6-10		MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 5,30% B _{min} =5,3%		MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-7/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 alap kopó (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma: 7/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 90,40%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumibroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% 100	
	16 mm	97,0% 90-100	
	11,2 mm	93,0% -	
	8 mm	73,0% 50-75	
	5,6 mm	53,0% -	
	4 mm	39,0% -	
	2 mm	33,0% 25-40	
	1 mm	28,0% 15-30	
	0,25 mm	13,0% -	
	0,063 mm	8,0% 4-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,70%	B _{min} =4,70%	MSZ EN 12697-1

Dátum:2021.01.20.


aláírás

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-7/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.
A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 alap kopó (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma: 7/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-5
Vízérzékenység*	ITSR= 90,40%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumibroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-25
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140 – 180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% 100	
	16 mm	97,0% 90-100	
	11,2 mm	93,0% -	
	8 mm	73,0% 50-75	
	5,6 mm	53,0% -	
	4 mm	39,0% -	
	2 mm	33,0% 25-40	
	1 mm	28,0% 15-30	
	0,25 mm	13,0% -	
	0,063 mm	8,0% 4-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,70%	B _{min} =4,70%	MSZ EN 12697-1

Dátum:2021.01.20.


aláírás

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-07/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 kopó (F) B 50/70

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:07/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,3%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 6,70%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	5362 Mpa	NR	MSZ EN 12697-26
Fáradás	165 µstrain	NR	MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	98,0% 90-100	
	11,2 mm	75,0% -	
	8 mm	61,0% 45-70	
	5,6 mm	52,0% 38-60	
	4 mm	44,0% -	
	2 mm	31,0% 21-43	
	1 mm	21,0% 12-33	
	0,25 mm	12,0% -	
	0,063 mm	8,5% 5-9	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,00%	B _{min} =5%	MSZ EN 12697-1

Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-07/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 kopó (F) B 50/70

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:07/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,3%	minITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 6,70%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	5362 Mpa	NR	MSZ EN 12697-26
Fáradás	165 µstrain	NR	MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	98,0% 90-100	
	11,2 mm	75,0% -	
	8 mm	61,0% 45-70	
	5,6 mm	52,0% 38-60	
	4 mm	44,0% -	
	2 mm	31,0% 21-43	
	1 mm	21,0% 12-33	
	0,25 mm	12,0% -	
	0,063 mm	8,5% 5-9	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,00%	B _{min} =5%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-08/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 kopó (mF) PmB 25/55-65

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:07/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,80%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 97,6%	minITSR=90%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,60%	PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	98,0% 90-100	
	11,2 mm	75,0% -	
	8 mm	61,0% 45-70	
	5,6 mm	52,0% 38-60	
	4 mm	44,0% -	
	2 mm	31,0% 21-43	
	1 mm	21,0% 12-33	
	0,25 mm	12,0% -	
	0,063 mm	8,5% 5-9	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,00%	B _{min} =5%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-08/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 kopó (mF) PmB 25/55-65

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:07/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,80% V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 97,6% minITSR=90%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs	MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,60% PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)	MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)	MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)	MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály	MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C	MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm 100,0% -	
	16 mm 98,0% 90-100	
	11,2 mm 75,0% -	
	8 mm 61,0% 45-70	
	5,6 mm 52,0% 38-60	
	4 mm 44,0% -	
	2 mm 31,0% 21-43	
	1 mm 21,0% 12-33	
	0,25 mm 12,0% -	
	0,063 mm 8,5% 5-9	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,00% B _{min} =5%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-09/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 kopó (mF) GmB 45/80-55

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:09/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 96,9%	minITSR=90%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,60% PRD _{AIR5}		MSZ EN 12697-22
Keréknyom-képződési görbe hajlásszöge	WTS _{AIR} = 0,05 mm/103 c		MSZ EN 12697-26
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% - 22,4 mm 100,0% - 16 mm 98,0% 90-100 11,2 mm 75,0% - 8 mm 61,0% 45-70 5,6 mm 52,0% 38-60 4 mm 44,0% - 2 mm 31,0% 21-43 1 mm 21,0% 12-33 0,25 mm 12,0% - 0,063 mm 8,5% 5-9		MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 5,00% B _{min} =5,0%		MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-09/2020

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 16 kopó (mF) GmB 45/80-55

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:09/2020

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 96,9%	minITSR=90%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,60% PRD _{AIR5}		MSZ EN 12697-22
Keréknyom-képződési görbe hajlásszöge	WTS _{AIR} = 0,05 mm/103 c		MSZ EN 12697-26
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-24
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	175-190 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% - 22,4 mm 100,0% - 16 mm 98,0% 90-100 11,2 mm 75,0% - 8 mm 61,0% 45-70 5,6 mm 52,0% 38-60 4 mm 44,0% - 2 mm 31,0% 21-43 1 mm 21,0% 12-33 0,25 mm 12,0% - 0,063 mm 8,5% 5-9		MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 5,00% B _{min} =5,0%		MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.19


Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.


A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.


* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.


A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.

				TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-11/2019					
Soltút Útépitő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+					
EN13108-1 AC 11 kopó (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:11/2019					
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány		
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,30%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8		
Vízérzékenység*	ITSR= 91,2%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12		
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény)	külön vizsgálati előírás nincs	MSZ EN 12697-16		
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22		
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26		
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28		
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49		
Tűzvesélyesség	„D” tűzvesélyességi osztály		MSZ EN 13501-1		
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13		
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 100,0% 11,2 mm 98,0% 8 mm 80,0% 5,6 mm 62,0% 4 mm 50,0% 2 mm 34,0% 1 mm 26,0% 0,25 mm 18,0% 0,063 mm 9,2%	- - 100 90-100 - 40-70 - 28-50 20-40 - 6-11	MSZ EN 12697-2		
Kötőanyag-tartalom	S= 5,20%	B _{min} =5,2%	MSZ EN 12697-1		
Dátum: 2021.01.20 Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.					
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.					

				TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-11/2019					
Soltút Útépitő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+					
EN13108-1 AC 11 kopó (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:11/2019					
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány		
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 3,30%	V _{min} =2,5% V _{max} =4,0%	MSZ EN 12697-8:2003		
Vízérzékenység*	ITSR= 91,2%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12:2009 A módszer		
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény)	külön vizsgálati előírás nincs	MSZ EN 12697-16		
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22		
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26:2012, C melléklet		
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28		
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49		
Tűzvesélyesség	„D” tűzvesélyességi osztály		MSZ EN 13501-1		
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13		
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 100,0% 11,2 mm 98,0% 8 mm 80,0% 5,6 mm 62,0% 4 mm 50,0% 2 mm 38,0% 1 mm 26,0% 0,25 mm 18,0% 0,063 mm 9,2%	- - 100 90-100 - 40-70 - 28-50 20-40 - 6-11	MSZ EN 12697-2		
Kötőanyag-tartalom	S= 5,20%	B _{min} =5,2%	MSZ EN 12697-1		
Dátum: 2021.01.20 Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.					
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.					

				TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-13/2019					
Soltút Útépitő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+					
EN13108-1 AC 11 kopó (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:13/2019					
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány		
Szabadhégzag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =3,0% V _{max} =4,5%	MSZ EN 12697-8		
Vízérzékenység*	ITSR= 89,6%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12		
Szöges gumiabroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény)	külön vizsgálati előírás nincs	MSZ EN 12697-16		
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22		
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26		
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28		
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49		
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1		
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13		
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 78,0% 59,0% 49,0% 33,0% 25,0% 18,0% 9,4%	- - 100 90-100 - 50-75 - 30-50 15-40 - 6-10	MSZ EN 12697-2	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,00%	B _{min} =5,0%	MSZ EN 12697-1		
Dátum: 2021.01.20 Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.					
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.					

				TLI Zrt. Tanúsító Iroda 1112 Budapest Repülőtéri út 2.	
Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-13/2019					
Soltút Útépitő Fenntartó és Kereskedelmi Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34. A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+					
EN13108-1 AC 11 kopó (N) B 50/70 TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT Soltút Kft. Baja keverőtelep Típusvizsgálat száma:13/2019					
Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány		
Szabadhégzag-tartalom*	V _m = 3,70%	V _{min} =3,0% V _{max} =4,5%	MSZ EN 12697-8		
Vízérzékenység*	ITSR= 89,6%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12		
Szöges gumiabroncsok koptathatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény)	külön vizsgálati előírás nincs	MSZ EN 12697-16		
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22		
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26		
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28		
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49		
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1		
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13		
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 22,4 mm 16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 4 mm 2 mm 1 mm 0,25 mm 0,063 mm	100,0% 100,0% 100,0% 96,0% 78,0% 59,0% 49,0% 33,0% 25,0% 18,0% 9,4%	- - 100 90-100 - 50-75 - 30-50 15-40 - 6-10	MSZ EN 12697-2	
Kötőanyag-tartalom	S= 5,00%	B _{min} =5,0%	MSZ EN 12697-1		
Dátum: 2021.01.20 Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.					
A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes. * A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki. A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.					



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-15/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kötő (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma:15/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,30%	V _{min} =3,0% V _{max} =4,5%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 91,0%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% 100	
	11,2 mm	96,0% 90-100	
	8 mm	76,0% -	
	5,6 mm	57,0% 50-75	
	4 mm	46,0% -	
	2 mm	31,0% 30-50	
	1 mm	23,0% 15-40	
	0,25 mm	16,0% -	
	0,063 mm	9,6% 6-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,80%	B _{min} =4,5%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.20

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-15/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kötő (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma:15/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,30%	V _{min} =3,0% V _{max} =4,5%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 91,0%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% 100	
	11,2 mm	96,0% 90-100	
	8 mm	76,0% -	
	5,6 mm	57,0% 50-75	
	4 mm	46,0% -	
	2 mm	31,0% 30-50	
	1 mm	23,0% 15-40	
	0,25 mm	16,0% -	
	0,063 mm	9,6% 6-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,80%	B _{min} =4,5%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.20

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-16/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kötő (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma:16/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,40%	V _{min} =3,0% V _{max} =4,5%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,1%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% 100	
	11,2 mm	96,0% 90-100	
	8 mm	76,0% -	
	5,6 mm	57,0% 50-75	
	4 mm	46,0% -	
	2 mm	31,0% 30-50	
	1 mm	23,0% 15-40	
	0,25 mm	16,0% -	
	0,063 mm	9,6% 6-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,80%	B _{min} =4,5%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.20

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-16/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 11 kötő (N) B 50/70
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma:16/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,40%	V _{min} =3,0% V _{max} =4,5%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 93,1%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok koptatóhatásával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-22
Merevség	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm	100,0% -	MSZ EN 12697-2
	22,4 mm	100,0% -	
	16 mm	100,0% 100	
	11,2 mm	96,0% 90-100	
	8 mm	76,0% -	
	5,6 mm	57,0% 50-75	
	4 mm	46,0% -	
	2 mm	31,0% 30-50	
	1 mm	23,0% 15-40	
	0,25 mm	16,0% -	
	0,063 mm	9,6% 6-10	
Kötőanyag-tartalom	S= 4,80%	B _{min} =4,5%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.20

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-17/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 22 kötő (F) B 50/70

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:17/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,90%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 90,9%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} =6,9%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NR		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NR		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 100 22,4 mm 98,0% 90-100 16 mm 80,0% - 11,2 mm 60,0% 50-75 8 mm 50,0% - 5,6 mm 42,0% 28-53 4 mm 34,0% - 2 mm 24,0% 15-40 1 mm 16,0% 9-30 0,25 mm 10,0% - 0,063 mm 7,0% 4-8		MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,00%	B _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.20

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-17/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.

6320 Solt, Kecskeméti út 34.

A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfeleléségi tanúsítványa

A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1

AC 22 kötő (F) B 50/70

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

Soltút Kft. Baja keverőtelep

Típusvizsgálat száma:17/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhézag-tartalom*	V _m = 4,90%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 90,9%	min ITSR=80%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} =6,9%	PRD _{AIR7}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NR		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NR		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 100 22,4 mm 100,0% 90-100 16 mm 100,0% - 11,2 mm 96,0% 50-75 8 mm 76,0% - 5,6 mm 57,0% 28-53 4 mm 46,0% - 2 mm 31,0% 15-40 1 mm 23,0% 9-30 0,25 mm 16,0% - 0,063 mm 9,6% 4-8		MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,00%	B _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-1


Dátum: 2021.01.20

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.

* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.

A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-18/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeféti út 34.
A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1
AC 22 kötő (mF) GmB 40/80-55
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma: 18/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhégzag-tartalom*	V _m = 4,80%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 95,5%	min ITSR=85%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,80%	PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NR		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NR		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 98,0% 16 mm 80,0% 11,2 mm 60,0% 8 mm 50,0% 5,6 mm 42,0% 4 mm 34,0% 2 mm 24,0% 1 mm 16,0% 0,25 mm 10,0% 0,063 mm 7,0%	100 90-100 - 50-75 - 28-53 - 15-40 9-30 - 4-8	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,00%	B _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-1

Dátum: 2021.01.20

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.
* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.
A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.



TLI Zrt. Tanúsító Iroda
1112 Budapest
Repülőtéri út 2.

Teljesítmény nyilatkozat száma: BAK-18/2019

Soltút Útépítő Fenntartó és Kereskedelmi Kft.
6320 Solt, Kecskeféti út 34.
A TLI Zrt. Tanúsító Iroda: 2095 CPR 151-3 Gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványa
A termék teljesítményállandóságának értékelési és ellenőrzési rendszere: 2+

EN13108-1
AC 22 kötő (mF) GmB 40/80-55
TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT
Soltút Kft. Baja keverőtelep
Típusvizsgálat száma: 18/2019

Általános+alapvető követelmények	Teljesítmény	Előírt érték	Vizsgálati szabvány
Szabadhégzag-tartalom*	V _m = 4,80%	V _{min} =3,0% V _{max} =5,0%	MSZ EN 12697-8
Vízérzékenység*	ITSR= 95,5%	min ITSR=85%	MSZ EN 12697-12
Szöges gumiabroncsok kopthatóságával szembeni ellenállás*	NPD (nincs követelmény) külön vizsgálati előírás nincs		MSZ EN 12697-16
Maradó alakváltozással szembeni ellenállás	PRD _{AIR} = 4,80%	PRD _{AIR5}	MSZ EN 12697-22
Merevség	NR		MSZ EN 12697-26
Fáradás	NR		MSZ EN 12697-28
Csúszásellenállás	NPD (nincs követelmény)		MSZ EN 12697-49
Tűzveszélyesség	„D” tűzveszélyességi osztály		MSZ EN 13501-1
Keverék-hőmérséklet	140-180 °C		MSZ EN 12697-13
Szemeloszlás (átesett)	31,5 mm 100,0% 22,4 mm 100,0% 16 mm 100,0% 11,2 mm 96,0% 8 mm 76,0% 5,6 mm 57,0% 4 mm 46,0% 2 mm 31,0% 1 mm 23,0% 0,25 mm 16,0% 0,063 mm 9,6%	100 90-100 - 50-75 - 28-53 - 15-40 9-30 - 4-8	MSZ EN 12697-2
Kötőanyag-tartalom	S= 4,00%	B _{min} =4,0%	MSZ EN 12697-1

Dátum: 2021.01.20

Bodor Tamás Gyártásellenőrzési megbízott a Soltút Kft., mint Gyártó nevében meghatalmazott képviselő aláírása.

A Teljesítmény nyilatkozat kizárólag a szállítólevéllel együtt érvényes.
* A közölt vizsgálati feltételeket az EN 13108-20 alapján választottuk ki.
A keverék a vonatkozó előírásokat kielégíti.